



HÂRTIE PP SATINATĂ

printabilă ECO SOLVENT

Descriere: HÂRTIE PP SATINATĂ printabilă ECO SOLVENT de calitate premium destinată imprimării digitale în aer liber pentru afișarea unei imagini excelente.

Filmele sunt atent configurate, putând fi utilizate pe reclame în aer liber, X-BANNER, POP-UP, ROLL-UP și sunt printabile pe o varietate de imprimante.

Rezistență: peste 1 an

Compatibilitate cerneală: ● Solvent ○ Water based inkjet ○ Cold laminating
○ Die cutting ● Flat bed ○ Transferring
○ Screen printing ○ Window decoration

Aplicații comune: Folosit pe scară largă pentru reclamele din mijlocele de transport în comun, dar poate fi folosit de asemenea și pentru exterior. Reclama utilizată pe termen lung.

Impachetare: Lățime standard 915 mm, 1.070 mm, 1.270 mm, 1.525 mm cu lungime de 50 m

Date tehnice:

| Caracteristică | Metoda de testare | Valoarea obținută |
|---|--|----------------------------|
| Peel Adhesion | ZC/QR08 | NO |
| Release Adhesion | ZC/QR08 | NO |
| Initial Tack | 20Minutes in the standard lab | NO |
| Glossiness | D60 standard glossness electronic machine | NO |
| Application Temperature | | +8°C to +50°C |
| Service temperature | Clean & dry surface | -20°C to + 80°C |
| Resistance to various liquids after application and conditioned for 24 hours at 23°C. Results examined 1 hour after test | | |
| Humidity | 24 hours at 38°C and 100% | No effect |
| Water(Distilled) | 24 hours at 32°C | No effect |
| Sea water | 1yr Mid tide(BS 5609:1986) | No effect |
| Reference Fuel | 1 hour at 23°C | Very slight film softening |
| Diesel Fuel | 1 hour at 23°C | No effect |
| SAE Motor Oil | 24 hours at 23°C | No effect |
| Antifreeze/water(1:1) | 24 hours at 23°C | No effect |
| Detergent Solution | 8 hours at 65°C | No effect |
| Hydraulic Oil | 24 hours at 65°C | No effect |
| Battery Acid | 24 hours at 23°C | No effect |